

Описание

Полусинтетическая, не содержащая металлов высокоэффективная паста для самых тяжелых условий применения. Универсальное применение, на основе полусинтетического базового масла в сочетании с совершенной технологией присадок и самыми современными твердыми смазочными материалами из высокотехнологичного керамического сектора.

Свойства

- высочайший приём давления
- предотвращает скрип тормозов
- предотвращает пригорание и холодную приварку
- предотвращает обратное скольжение
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- условно устойчиво к органическим кислотам и щелочам
- отлично устойчиво к холодной и горячей воде и брызгам

Технические данные

Цвет / внешний вид	white
База	synthetic oil, mineral oil
Загуститель	anorganische Dickungsmittel und helle Festschmierstoffe
Точка каплепадения	keiner
Диапазон температур	as a separating paste -40 to 1400 °C
Пенетрация покоя	~ 340
Вязкость базового масла 40 °C	~ 100 мм²/с
VKA сила сварки	3800/4000 N DIN 51 350,4
Коэффициент трения для резьбы	0,1 DIN 946
Тест Pressfit без скольжения назад	0,08 LFW-4
SRV (цилиндр / плита; 450 Н, 1.000 µм, 50 Гц, 2час)-	0,10 - 0,13 µм
Коэффициент трения	Reibungszahl
Форма	Paste
Запах	characteristic

Сфера применения

Для смазки высоконагруженных поверхностей скольжения любого рода. Особенно при небольших скоростях скольжения и/или осциллирующих движениях. А также винтовых, штекерных и



байонетных соединений из стали и цветных металлов.

Разделение конструкционных деталей под температурной нагрузкой, например, на ДВС, турбинах и тормозных системах транспортных средств.

Коррозионная защита на винтах, штифтах, болтах, фланцах, шпинделях и посадках на нефтеперерабатывающих заводах, сталелитейных и цементных заводах, а также для водного транспорта и сельскохозяйственного машиностроения.

Применение

Обрабатываемые детали должны быть чистыми и свободными от остатков, загрязнений и влаги. В зависимости от области применения распылить соответствующее количество на очищенную поверхность. Продукт приобретает свои технические свойства после испарения растворителя.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 3419
DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.