

Описание

Высококачественный, универсальный, антикоррозионный воск, содержащий растворитель. Образует матовое, плотное и липкое покрытие. Благодаря превосходной защите от коррозии также подходит для консервации полостей и защиты днища в автомобильной отрасли. Не подходит для обработки стальных тросов. Внимание: Продукт следует всегда хранить и транспортировать, исключая замерзание.

Свойства

- отличная защита от коррозии
- высокая устойчивость
- вытесняет влагу
- хорошая проникающая способность
- с долгосрочным эффектом
- оптимальная эффективность в несмешанном состоянии
- не содержит силикона
- не ароматизировано

Технические данные

Цвет / внешний вид	brown
Точка каплепадения	> 85 °C
База	additives, polymers
Вязкость при 40°C	22 мм²/с
Форма	aerosol, liquid
Запах	characteristic
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц
Рекомендуемая температура хранения	10 - 30 °C

Сфера применения

Для профилактической консервации автомобилей, машин и навесного оборудования из сплавов железа и стали, а также легких и цветных металлов. Особенно подходит для защиты полостей и днища кузова в местах, подверженных коррозии.

Внимание!

Не подходит для обработки стальных тросов.
Внимание: Продукт следует всегда хранить и транспортировать, исключая замерзание.

Применение

Обрабатываемые детали должны быть сухими, очищенными от грязи и ржавчины. Перед применением тщательно взболтать. Оптимальное проникающее действие при температуре применения +25 °C. После испарения растворителя



образуется высокоадгезионная пленка. Необходимо соблюдать соответствующие предписания изготовителя. После применения необходимо очистить клапан на баллоне, распыляя головкой вниз, пока не станет выходить только газ-вытеснитель. Возможно использование распылительного зонда для защиты полостей Sprühsonde Hohlraumversiegelung (арт. № 6208).

Имеющиеся упаковки

500 мл баллончик аэрозоля 6135
DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.